

THINK THE FUTURE

Produktdatenblatt **EQOPOLEN**

EQO LDPE/G



Eigenschaften	Einheit	Wert
Polyethylengehalt	%	> 90
Restfeuchte	%	~ 0,30
E-Modul	Mpa	~ 300
Zugfestigkeit	Mpa	~ 12
MFI (190/5,0)	g/10 min	~ 5,5 (+/-0,5)
Dichte	Kg/l	~ 0,950

(Diese Daten sind als Monatsmittelwerte angegeben. Von daher können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.)

Ansprechpartner:

Herr Stephan Eing

Telefon: 02542/9174-111

E-Mail: stephan.eing@eing.info

Frau Mechthild Ahaus

Telefon: 02542/9174-113

E-Mail: mechthild.ahaus@eing.info

Zertifiziert nach Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, als Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 KrWG sowie dem Standard EuCertPlast

Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH
Stadtlöhner Straße 71
48712 Gescher
www.eing.info

