

THINK THE FUTURE

Produktdatenblatt **EQOPOLEN**

**EQO PP/A**



Eigenschaften	Einheit	Wert
Polypropylengehalt	%	> 96
Restfeuchte	%	~ 0,30
Korngröße	mm	< 10
Schüttgewicht	kg/l	~ 0,3 – 0,4
MFI (230/2,16)	g/10 min	~ 12,5 (+/-1)
Dichte	Kg/l	~ 0,915 - 0,925

(Diese Daten sind als Monatsmittelwerte angegeben. Von daher können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.)

**Ansprechpartner:**

Herr Stephan Eing

Telefon: 02542/9174-111

E-Mail: [stephan.eing@eing.info](mailto:stephan.eing@eing.info)

Frau Mechthild Ahaus

Telefon: 02542/9174-113

E-Mail: [mechthild.ahaus@eing.info](mailto:mechthild.ahaus@eing.info)

*Zertifiziert nach Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, als Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 KrWG sowie dem Standard EuCertPlast*

Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH  
Stadtlohner Straße 71  
48712 Gescher  
[www.eing.info](http://www.eing.info)

